

			25
n. 5 25/26 N° 2716/CPR/0478 EN 13242:2002 + A1 2007	FIRENZUOLA (FI) VIA PIETRAMALA CHIESA 1158/A, CAP 50033, FRAZIONE: PIETRAMALA		
	PIETRISCO 30/60	STABILIZZATO 0/120	STABILIZZATO 0/30
Prodotto Tipo	Cali pietrisco 30/36	Cali stabilizzato 0/120	Cali stabilizzato 0/30
Numero DoP	001	002	003
Granulometria	31,5/56	0/90	0/31,5
Granulometria tipica	NPD	90=100; 63=91; 45=77; 31,5=65; 20=42; 14=30; 11,2=26; 8=22; 5,6=18; 2=13; 0,250=9; 0,063=7,5	90=100; 63=100; 45=100; 31,5=99; 20=74; 14=57; 11,2=50; 8=42; 5,6=34; 2=26; 0,250=19; 0,063=14,5
Indice di appiattimento	FI35	FI 35	FI 50
Indice di forma	SI 40	SI 55	SI 40
Categoria	Gc 85-15	G _A 85	G _A 80
Contenuto di fini	f2	f9	f15
Equivalente in sabbia	NPD	SE 23	SE 22
Blu di metilene	NPD	MB 4,0	MB 4,0
Massa volumica	2,64 Mg/m3	2,65 Mg/m3	2,63 Mg/m3
Assorbimento d'acqua	WA ₂₄ 2	WA ₂₄ 2	WA ₂₄ 2
Resistenza alla frammentazione	LA 40	LA 40	LA 40
Resistenza all'usura	MDE 57	M _{DE} 60	M _{DE} 75
Percentuale superficie frantumata	C _{50/10}	C _{50/10}	C _{90/3}
Solfati solubili in acido	AS 0,2	AS 0,2	AS 0,2
Zolfo totale	S 1	S 1	S 1
Resistenza al gelo/disgelo	F6	F 6	F 6
Sostanze pericolose	Test di cessione con risultati conformi al DM 186/06, All. 3	Test di cessione con risultati conformi al DM 186/06, All. 3	Test di cessione con risultati conformi al DM 186/06, All. 3

Data: 08/09/2026